TOTAL Polypropylene PPC 5720WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن TOTAL 5720WZ یک کوپلیمر ضربه ای هسته دار با جریان مذاب 20 گرم در 10 دقیقه است. TOTAL 5720WZ با سفتی خوب، مقاومت در برابر خزش، مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه، خواص آنتی استاتیک عالی مشخص می شود و به گونه ای فرموله شده است که امکان چرخه سریعتر از طریق قالب گیری زودهنگام را فراهم می کند. TOTAL 5720WZ به طور خاص برای قالب گیری تزریقی جعبه ها، سطل ها و سایر وسایل سنگین توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت فوق‌العاده بالا در برابر ضربه	-	-
	هسته‌ای	-	-
	سخت، خوب	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	عملکرد خوب در جداسازی قالب	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بشکه	-	-
	جعبه بارگذاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1310 MPa	189999.78 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	163 C°	325.4 F°	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.