TOTAL Polypropylene PPC 5946WZ

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 5946WZ یک کوپلیمر ضربه‌ای هسته‌دار است که دارای شاخص جریان ذوب 75 گرم در 10 دقیقه می‌باشد. 5946WZ با انحراف بسیار کم، سختی بهبود یافته و تعادل مقاومت در برابر ضربه بالا، خواص ضد الکتریسیته ساکن عالی مشخص می‌شود و به‌گونه‌ای فرموله شده است که اجازه چرخه‌های سریع‌تر از طریق دمش زودهنگام را فراهم کند. 5946WZ با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. 5946WZ به‌طور خاص برای قالب‌گیری تزریقی مقالات دیواره نازک و ترکیب توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کوپلیمر ضربه‌ای وارپینگ پایین هسته‌ای	- - -	- -
کاربردها	ترکیب قطعات دیواره نازک	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	75 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.5 MPa	3698.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	75 J/m	1.4 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 110	F° 230.0	ASTM D648
دمای ذوب	160 °C to 165	F° 329.0 - 320.0	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.