TOTAL Polypropylene PPC 7650

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPC 7650 یک کوپلیمر هتروفسیک هسته‌دار است که دارای شاخص جریان ذوب 15 گرم در 10 دقیقه می‌باشد. پلی پروپیلن PPC 7650 با سیالیت متوسط خود مشخص می‌شود که ترکیبی از سهولت پردازش و خواص ضربه‌ای عالی را در کاربردهایی از قبیل صنعتی تا خانگی ارائه می‌دهد. پلی پروپیلن PPC 7650 برای تولید مبلمان باغی، جعبه‌های باتری، درپوش‌ها، بسته‌ها، ظروف رنگ و اسباب‌بازی‌ها توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E72824-100989251	-	-
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب جریان متوسط هسته‌ای	- - - -	- - - -
کاربردها	قاب‌های باتری پوشش بسته بندی ها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ظروف	-	-
	مبلمان	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	85	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	10 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	-
	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	-
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 180
	kJ/m² 5.5	ft·lb/in² 2.62	-
	kJ/m² 9.0	ft·lb/in² 4.28	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 92.0	F° 197.6	ISO 75-2/B
	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 145	F° 293.0	ISO 306/A50
	C° 75.0	F° 167.0	ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.