TOTAL Polypropylene PPC 7760

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Polypropylene PPC 7760 یک کوپلیمر هتروفاز با شاخص جریان مذاب 15 گرم در 10 دقیقه است. Polypropylene PPC 7760 با سیالیت متوسط مشخص می شود که ترکیبی از سهولت پردازش و خواص ضربه عالی را در کاربردهایی از صنعتی تا خانگی ارائه می دهد. Polypropylene PPC 7760 برای تولید مبلمان باغ، جعبه باتری، کلاهک، بست، ظروف رنگ و اسباب بازی ها توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان متوسط	-	-
کاربردها	قاب‌های باتری	-	-
	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	مبلمان	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای صنعتی اسباب‌بازی‌ها	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	82	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	6.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 kJ/m² 11 kJ/m²	- 2.85 ft·lb/in² 5.23 ft·lb/in²	ISO 179 - -
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	5.5 kJ/m² 10 kJ/m²	- 2.62 ft·lb/in² 4.76 ft·lb/in²	ISO 180 - -

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 90.0 C° 48.0	F° 194.0 F° 118.4	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 140 C° 70.0	F° 284.0 F° 158.0	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.