TOTAL Polypropylene PPH 3270

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 3270 از فناوری فرآیند اختصاصی TOTAL Polypropylene برای ارائه باقیمانده های بسیار کم برای بهبود پایداری رنگ و شفافیت استفاده می کند. TOTAL Polypropylene 3270 با بسته های سفارشی لغزش و آنتی بلاک در دسترس است. TOTAL Polypropylene 3270 با تمام مقررات FDA قابل اجرا برای استفاده در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 3270 در فرآیندهای جهت دهی برای تولید نوارهای بسته بندی و فیلم هایی که از بهبود سفتی و خواص سد بهره می برند، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بلورینگی	-	-
	نقدینگی پایین	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	بند	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد		-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی		
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D882
	4830 MPa	700533.54 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D882
	269 MPa	39015.22 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	150 %	-	ASTM D882
	60 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	165 C°	329.0 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.