TOTAL Polypropylene PPH 3276

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

باقی‌مانده‌های کم. TOTAL Polypropylene 3276 از فناوری فرآیند اختصاصی جدید TOTAL Polypropylene استفاده می‌کند تا باقی‌مانده‌های بسیار کمی برای بهبود ثبات رنگ و وضوح فراهم کند. لغزش/آنتی‌بلوک. TOTAL Polypropylene 3276 با بسته‌های سفارشی لغزش و آنتی‌بلوک در دسترس است. FDA. TOTAL Polypropylene 3276 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. کاربردهای پیشنهادی. TOTAL Polypropylene 3276 در فرآیندهای جهت‌گیری برای تولید نوارها و فیلم‌های بسته‌بندی توصیه می‌شود. پردازش. رزین TOTAL Polypropylene 3276 بر روی تجهیزات اکستروژن فیلم جهت‌دار با دماهای ذوب معمولی 450°F-525°F (232°C-274°C) پردازش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر با نزدیک‌ترین دفتر فروش TOTAL Polypropylene تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E66261-248005	-	-
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن عامل لغزش	- -	- -
ویژگی‌ها	محتوای باقی‌مانده پایین نرمی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	هموپلیمر	-	-
	خاصیت ضد کلوخه‌سازی	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	شفافیت متوسط	-	-
کاربردها	بند	-	-
	فیلم جهت‌دار	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	2410 MPa	349541.58 psi	ASTM D882
	4140 MPa	600457.32 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	241 MPa	34954.16 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی			

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D882
	% 150	-	ASTM D882
	% 60	-	ASTM D882
نرخ انتقال بخار آب	g/m²/24 hr 4.7	g/100 in²/24 hr 0.3032	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 163	F° 325.4	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.