TOTAL Polypropylene PPH 3371

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3371 از فناوری فرآیند اختصاصی Total Polypropylene جدید استفاده می‌کند تا باقی‌مانده‌های بسیار کمی را برای بهبود ثبات رنگ و وضوح فراهم کند. 3371 با بسته‌های سفارشی لغزش و ضد بلوک در دسترس است. 3371 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد و می‌تواند تحت این شرایط برای بسته‌بندی تماس با غذا استفاده شود. 3371 برای فرآیندهای جهت‌گیری در تولید نوارها و فیلم‌های بسته‌بندی توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	2410 MPa	349541.58 psi	ASTM D882
	4140 MPa	600457.32 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	131 MPa	18999.98 psi	ASTM D882
	262 MPa	37999.96 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	130 %	-	ASTM D882
	50 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	163 C°	325.4 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	9	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.