TOTAL Polypropylene PPH 3571

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

باقی‌مانده‌های کم. Total Petrochemicals Polypropylene 3571 از فناوری فرآیند اختصاصی Total Petrochemicals جدید استفاده می‌کند تا باقی‌مانده‌های بسیار کمی را برای بهبود ثبات رنگ و وضوح فراهم کند. لغزش/ضد بلوک. 3571 با بسته‌های سفارشی لغزش و ضد بلوک در دسترس است. FDA. 3571 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. کاربردهای توصیه شده. 3571 برای استفاده در فرآیندهای فیلم ریخته‌گری غیرجهت‌دار برای تولید فیلم‌های بسته‌بندی توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2003/11/EC EU 76/769/EC EU 94/62/EC FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	793 MPa	115015.13 psi	ASTM D882
استحکام کششی	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	0.700 g/100 in²/24 hr/mil	-	ASTM F1249

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه (Dart Impact)	7.7 kN/m	-	ASTM D1709

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	163 °C	325.4 °F	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	232 °C to 274	449.6 - 525.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.