TOTAL Polypropylene PPH 3620WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 3620WZ با هسته‌گذاری مهندسی شده است تا زمان چرخه سریع‌تری را فراهم کند و وضوح تماس را در قالب‌های چند حفره‌ای دیواره نازک بهبود بخشد. TOTAL Polypropylene 3620WZ حاوی آنتی‌استات است که به محافظت از قطعات قالب‌گیری شده در برابر تجمع گرد و غبار کمک می‌کند. TOTAL Polypropylene 3620WZ آزمایش‌های کلاس VI USP را با موفقیت گذرانده است و تمام مواد تشکیل‌دهنده با الزامات ثبت‌نام شیمیایی TSCA (آمریکا) و DSL (کانادا) مطابقت دارند. TOTAL Polypropylene 3620WZ با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 3620WZ به‌ویژه برای درپوش‌ها، بسته‌ها، سرنگ‌های پزشکی و ظروف دیواره نازک مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E66261-247989	-	-
افزودنی	آنتی‌استاتیک عامل هسته‌زایی	- -	- -
ویژگی‌ها			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	آنتی‌استاتیک	-	
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	
	هسته‌ای	-	
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی	-	-
	نامشخص	-	-
	کلاس VI USP		
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	107	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D638
استحکام کششی	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
دمای ذوب	166 C°	330.8 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.