TOTAL Polypropylene PPH 3720WZ

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 3720WZ دارای ویژگی‌های جریان بالایی است که منجر به آسانی در پر کردن قطعات دیواره نازک می‌شود. TOTAL Polypropylene 3720WZ هسته‌دار است تا زمان چرخه سریع‌تری را فراهم کند و وضوح تماس را در قالب‌های چند حفره‌ای دیواره نازک بهبود بخشد. TOTAL Polypropylene 3720WZ حاوی آنتی‌استات است که به محافظت از قطعات قالب‌گیری شده در برابر تجمع گرد و غبار کمک می‌کند. TOTAL Polypropylene 3720WZ با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 3720WZ برای درپوش‌ها، بسته‌ها و ظروف دیواره نازک توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E66261-247989	-	-
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	وضوح تماس	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	جریان بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف دیواره نازک	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	107	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D638
استحکام کششی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	127 C°	260.6 F°	ASTM D648
دمای ذوب	166 C°	330.8 F°	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 to 232 °C	392.0 - 449.6 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.