# TOTAL Polypropylene PPH 3762

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TOTAL Refining & Chemicals | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 3762 برای مقاومت در برابر محو شدن گاز در حالی که ثبات پردازش عالی را تا 250°C حفظ می‌کند، فرموله شده است. TOTAL Polypropylene 3762 دارای فرآیندپذیری عالی و خواص فیزیکی خوبی است که برای الیاف و چند رشته‌ای‌ها لازم است. TOTAL Polypropylene 3762 با تمام مقررات FDA مربوط به تماس با غذا مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 3762 برای الیاف استاپل و الیاف پیوسته انبوه (BCF) توصیه می‌شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کمرنگ شدن ضد دود | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر کمرنگ شدن گاز<br>قابلیت کار، خوب<br>پایداری پردازش خوب<br>مطابقت با تماس غذایی | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | خط BCF<br>الیاف اصلی | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | فیلامنت<br>الیاف | -<br>- | |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH)<br>FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی | -<br>- | -<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابقت با RoHS | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | الیاف (اکستروژن ریسندگی) | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.905 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 18 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1650 MPa | 239312.7 psi | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1520 MPa | 220457.76 psi | ASTM D790 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 104 C° | 219.2 F° | ASTM D648 |
| **دمای ذوب** | 166 C° | 330.8 F° | DSC |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نامشخص | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای مذاب | C° | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.