TOTAL Polypropylene PPH 3764

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3764 دارای قابلیت پردازش عالی و مقاومت در برابر محو شدن گاز است. 3764 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. 3764 برای کاربردهای بافت غیر بافته اسپندباند با سرعت بالا و الیاف چند فیلامنت توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاوم در برابر محو شدن گاز	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	پارچه‌ها	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
	باند چرخشی	-	-
	غیر بافته‌های باند چرخشی	-	-
	نخ	-	-
	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2003/11/EC EU 76/769/EC EU 94/62/EC FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی) غیر بافته‌های باند چرخشی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)	150 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تاب (Tenacity)	2.30 g/denier	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	165 C°	329.0 F°	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	204 to 250 °C	399.2 - 482.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.