TOTAL Polypropylene PPH 3825

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 3825 دارای ویژگی‌های جریان بسیار آسان است. TOTAL Polypropylene 3825 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 3825 برای قطعات بزرگ دیواره نازک، درپوش‌ها و بسته‌ها توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E66261-247994	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب	- -	- -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها قطعات دیواره نازک	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	104	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D638
استحکام کششی	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	850 J/m	15.92 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	121 C°	249.8 F°	ASTM D648
دمای ذوب	166 C°	330.8 F°	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	199 to 232 °C	390.2 - 449.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.