TOTAL Polypropylene PPH 3866

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3866 دارای فرآیندپذیری عالی و مقاومت در برابر محو شدن گاز است. 3866 با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. 3866 برای کاربردهای پارچه غیر بافته با سرعت بالا، الیاف چند رشته‌ای و پوشش اکستروژن توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رئولوژی کنترل‌شده	-	-
	مقاوم در برابر محو شدن گاز	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلامنت‌ها	-	-
	غیر بافته‌ها	-	-
	غیر بافته‌های باند چرخشی	-	-
	نخ	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص		
روش فرآیند	پوشش اکستروژن الیاف (اکستروژن ریسندگی)	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)	150 %	-	ASTM D3218

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تاب الیاف (Tenacity)	2.10 g/denier	-	ASTM D3218

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	166 °C	330.8 °F	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	204 °C to 249	399.2 - 480.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.