TOTAL Polypropylene PPH 3962

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3962 دارای خلوص بسیار بالایی برای پردازش به الیاف میکرو ذوب شده است. 3962 الیاف میکرو ذوب شده با دنیای ریز تولید می‌کند که دارای دماهای پردازش و فشارهای قالب پایین است. 3962 در حین پردازش کاهش پلیمر کمتری را نشان می‌دهد و خواص بهبود یافته‌ای (استحکام کششی بالاتر، خواص حمل و نقل بهتر و یکنواختی وزن پایه بهبود یافته) در وب غیر بافته دارد. 3962 برای کاربردهای الیاف میکرو ذوب شده یا سایر کاربردهایی که پردازش با ویسکوزیته پایین مورد نظر است، توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	خلوص بالا	-	-
	انتشار دود پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	الیاف	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1300 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	166 C°	330.8 F°	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	260 °C to 315	500.0 - 599.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.