TOTAL Polypropylene PPH 6088

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPH 6088 یک هموپلیمر با شاخص جریان ذوب 9 گرم/10 دقیقه برای اکستروژن ریخته‌گری فیلم‌ها با خواص نوری عالی و قابلیت استریل‌سازی خوب است. پلی پروپیلن PPH 6088 با عوامل لغزش و ضد چسبندگی فرموله شده است. این ماده برای بسته‌بندی مواد غذایی، بسته‌بندی منسوجات، بسته‌بندی گل‌ها، فیلم‌های لمیناسیون و لوازم stationary توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1800 ppm)	-	-
	لغزش اروسامید (1800 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	قابلیت استریل‌سازی خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لمینت‌ها بسته‌بندی لوازم ثابت	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	95	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	30.0 MPa 22.0 MPa 22.0 MPa 60.0 MPa 55.0 MPa	4351.14 psi - 3190.84 psi 3190.84 psi 8702.28 psi 7977.09 psi	ISO 527-2 ISO 527-3 - - - -
کرنش کششی	10 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 527-3
	% 700	-	-
	% 700	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 280	oz 9.88	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	kN/m 14.0	-	-
	kN/m 27.0	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	ISO 179
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 4.0	ft·lb/in² 1.9	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2/B
	C° 55.0	F° 131.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 152	F° 305.6	ISO 306/A50
	C° 87.0	F° 188.6	ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	C° 160	F° 320.0	ISO 3146

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	89	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 1.4	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.