TOTAL Polypropylene PPH 9040

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Polypropylene PPH 9040 یک هموپلیمر هسته دار با شاخص جریان مذاب 25 گرم در 10 دقیقه است. Polypropylene PPH 9040 با استحکام بهبود یافته و شفافیت بالا مشخص می شود. Polypropylene PPH 9040 برای قالب گیری تزریقی ظروف بسته بندی، اسباب بازی ها، لوازم خانگی، مبلمان باغ و کلاهک ها و بست ها مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	مبلمان	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی اسباب‌بازی‌ها	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	100	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	36.0 MPa	5221.37 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 110 C° 60.0	F° 230.0 F° 140.0	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 153 C° 97.0	F° 307.4 F° 206.6	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.