TOTAL Polypropylene PPH 9059

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPH 9059 یک هموپلیمر با شاخص جریان مذاب 25 گرم در 10 دقیقه است. پلی پروپیلن PPH 9059 برای اکستروژن رشته های حجیم پیوسته (BCF) و الیاف رشته ای پیوسته (CF) در نظر گرفته شده است. پلی پروپیلن PPH 9059 دارای فرمولاسیون ویژه ضد گاز گرفتگی است تا زرد شدن در الیاف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد کمرنگ شدن گاز	-	-
کاربردها	چند فیلامنت BCF فیلامنت‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلامنت	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	95	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	9.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	100 C° 55.0 C°	- 212.0 F° 131.0 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	153 C° 89.0 C°	- 307.4 F° 192.2 F°	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.