TOTAL Polypropylene PPR 3221

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPR 3221 یک کوپلیمر رندوم با شفافیت بالا و مقاومت در برابر ضربه بالا است که به ویژه برای کاربردهای قالب گیری بادی (تک و چند لایه) برای بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی سس ها، مواد شوینده و صابون ها، مواد آرایشی و بهداشتی و برای اکستروژن ورق طراحی شده است. Total Petrochemicals PPR 3221 یک پلی پروپیلن کوپلیمر رندوم با شاخص جریان مذاب 1.8 گرم در دقیقه برای تولید فیلم هایی با خواص نوری برجسته و قابلیت جوش حرارتی آسان در فرآیند دمش است. پلی پروپیلن PPR 3221 برای بسته بندی مواد غذایی یا نساجی، برای فیلم های لمینت، برای فیلم های محافظ و همچنین برای فیلم های برچسب در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی غذا	-	-
	برچسب‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لمینت‌ها بسته‌بندی ورق	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری فیلم دمیده شده اکستروژن فیلم اکستروژن ورق	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	82	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	900 MPa	130534.2 psi	ISO 178
ضخامت فیلم - تست شده	40 µm	1.57 mil	-
تنش کششی		-	ISO 527-3
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
	70.0 MPa	10152.66 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 35	oz 1.23	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	kN/m 3.0	-	-
	kN/m 20.0	-	-
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	kJ/m² 3.6	ft·lb/in² 1.71	-
	kJ/m² 22	ft·lb/in² 10.47	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 130	F° 266.0	ISO 306/A50
	C° 67.0	F° 152.6	ISO 306/B50

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	79	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 2.1	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.