TOTAL Polypropylene PPR 6232

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 6232 استحکام ضربه، شفافیت و براقیت خوبی ارائه می دهد. TOTAL Polypropylene 6232 به طور خاص برای کاربردهای پزشکی که نیاز به سطوح پایین مواد استخراجی و بوی کم دارند، فرموله شده است. TOTAL Polypropylene 6232 پایداری حرارتی بهینه ای را برای رنگ و فرآیندپذیری برتر فراهم می کند. TOTAL Polypropylene 6232 با تمام مقررات FDA مطابقت دارد و می تواند تحت این مقررات برای تماس با مواد غذایی و بسته بندی استفاده شود. TOTAL Polypropylene 6232 برای قالب گیری بادی اکستروژن برای ظروف پزشکی، غذایی و سایر ظروفی که نیاز به مواد استخراجی کم دارند، ایده آل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ظروف غذا کاربردهای پزشکی/بهداشتی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.0 to 2.5 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D638
استحکام کششی	26.2 MPa	3800.0 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	14 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790
نرخ انتقال اکسیژن	3700 cm³/m²/24 hr		ASTM D1434

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		238.65 in²/100 cm³/ hr 24	
نرخ انتقال بخار آب	0.24 atm/mm/m²/g· hr 24	-	ASTM E96
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	64 J/m	1.2 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	147 C°	296.6 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.