TOTAL Polypropylene PPR 6575

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

باقی مانده های کاتالیزور کم در پلی پروپیلن Total Petrochemicals 6575 منجر به بهبود پایداری رنگ می شود. ساختار کوپلیمر تصادفی 6575 شفافیت و انعطاف پذیری آن را نسبت به فیلم های هموپلیمر معمولی بهبود می بخشد. 6575 با تمام مقررات FDA قابل اجرا برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. کاربردهای پیشنهادی. 6575 برای استفاده در ساخت فیلم های بسته بندی که نیاز به بهبود ویژگی های نوری و انعطاف پذیری یا ویژگی های سطح خاص دارند، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری رنگ خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.700 g/mil/100 in²/24 hr	-	ASTM F1249

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پرتاب وزنه (Dart Drop)	13.5 kN/m	-	ASTM D1709
ضخامت فیلم - تست شده	51 µm	2.01 mil	-
مدول سکانت	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D882
استحکام کششی	48.3 MPa	7005.34 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	148 C°	298.4 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	232 °C to 274	449.6 - 525.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.