TOTAL Polypropylene PPR 7450HC

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

باقی مانده کاتالیزور کم در TOTAL Polypropylene 7450HC منجر به بهبود پایداری رنگ می شود. ساختار کوپلیمر تصادفی TOTAL Polypropylene 7450HC شفافیت و مقاومت ضربه ای آن را نسبت به فیلم های هموپلیمری معمولی بهبود می بخشد. نقطه ذوب کاهش یافته TOTAL Polypropylene 7450HC آن را به عنوان یک لایه مهر و موم حرارتی برای فیلم های جهت دار مناسب می کند. TOTAL Polypropylene 7450HC با سطح بالایی از افزودنی ضد بلوک برای بهبود جابجایی فیلم فرموله شده است. TOTAL Polypropylene 7450HC با تمام مقررات FDA قابل اجرا برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 7450HC برای استفاده در فرآیندهای فیلم ریخته گری غیر جهت دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه ای بهبود یافته دارند یا به عنوان یک لایه مهر و موم حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مطابقت با تماس غذایی شفافیت متوسط	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	552 MPa	80060.98 psi	ASTM D882
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	11 g/m²/24 hr	0.7095 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 143	F° 289.4	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 3.0	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.