# TOTAL Polypropylene PPR 7860

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & TOTAL Refining Chemicals | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

پلی پروپیلن TOTAL 7860 یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است. این ماده در آمریکای شمالی برای پوشش اکستروژن، اکستروژن الیاف (ریسندگی) یا نبافته های اسپان باند موجود است. ویژگی های مهم TOTAL Polypropylene 7860 عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، سازگار با WEEE، کوپلیمر، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی. کاربردهای معمول عبارتند از: پارچه ها / الیاف، کاربردهای پوشش، کاربردهای تماس با مواد غذایی، نبافته ها، نخ.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | مقاوم در برابر محو شدن گاز | - | - |
| | پایداری پردازش خوب | - | - |
| | توزیع وزن مولکولی باریک | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای پوشش | - | - |
| | پارچه‌ها | - | - |
| | غیر بافته‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | باند چرخشی | - | |
| | نخ | - | |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| | EU 2002/96/EC (WEEE) | - | - |
| | EU 2003/11/EC | - | - |
| | EU 76/769/EC | - | - |
| | EU 94/62/EC | - | - |
| | FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص | - | |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **روش فرآیند** | پوشش اکستروژن | - | - |
| | الیاف (اکستروژن ریسندگی) | - | - |
| | غیر بافته‌های باند چرخشی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.905 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 30 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول (Elongation)** | 180 % | - | ASTM D3218 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تاب (Tenacity)** | 3.10 g/denier | - | ASTM D3218 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 146 °C | 294.8 °F | DSC |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای مذاب** | 204 to 249 °C | 399.2 - 480.2 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.