TOTAL Polypropylene PPR 8473

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 8473 یک کوپلیمر تصادفی اتیلن بالا با نقطه ذوب پایین با رنگ، اپتیک و خواص ضربه ای بهبود یافته است. نقطه ذوب بسیار پایین 8473 آن را به یک لایه حرارتی عالی برای فیلم های جهت دار تبدیل می کند. 8473 با بسته های سفارشی لغزش و آنتی بلاک در دسترس است. 8473 با تمام مقررات FDA قابل اجرا عنوان CFR 21 بخش 177.1520(c) 3.1 مطابقت دارد و می تواند تحت این مقررات برای تماس با مواد غذایی و بسته بندی استفاده شود. 8473 برای استفاده در فرآیندهای فیلم غیر جهت دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه ای بهبود یافته دارند و به عنوان یک لایه حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم بسته‌بندی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) EU 2002/96/EC (WEEE) EU 2003/11/EC EU 76/769/EC EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	- - - - - -	- - - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.6 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D882
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	240 g	8.46 oz	ASTM D1709
دمای شروع دوخت حرارتی	120 C°	248.0 F°	-
انتقال بخار آب	14 g/m²/24 hr	0.903 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	134 °C	273.2 °F	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	199 °C to 232	390.2 - 449.6 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.