TOTAL Polypropylene PPR 8573

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 8573 یک کوپلیمر تصادفی اتیلن بالا با نقطه ذوب پایین با رنگ، اپتیک و خواص ضربه ای بهبود یافته است. نقطه ذوب پایین TOTAL Polypropylene 8573 آن را به یک لایه حرارتی بسیار خوب برای فیلم های جهت دار تبدیل می کند. TOTAL Polypropylene 8573 با بسته های سفارشی لغزش و آنتی بلاک در دسترس است. TOTAL Polypropylene 8573 تست USP Class VI را گذرانده است و تمام مواد تشکیل دهنده الزامات ثبت شیمیایی TSCA (ایالات متحده) و DSL (کانادا) را برآورده می کنند. TOTAL Polypropylene 8573 با تمام مقررات FDA قابل اجرا برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. TOTAL Polypropylene 8573 برای استفاده در فرآیندهای فیلم ریخته گری غیر جهت دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه ای بهبود یافته دارند و به عنوان یک لایه حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	اپتیکال	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها			-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی فیلم جهت‌دار فیلم ریخته‌گری	- - -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.8 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	483 MPa	70053.35 psi	ASTM D882
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D882
انتقال بخار آب	14 g/m²/24 hr	0.903 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	135 °C	275.0 °F	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.