TOTAL Polypropylene PPR LX5 02-15

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene LX5 02-15 یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم در دسترس است. ویژگی‌های مهم TOTAL Polypropylene LX5 02-15 عبارتند از: قابلیت مهر و موم خوب، تماس با غذا قابل قبول، زیبایی خوب، سهولت پردازش. کاربردهای معمول شامل: فیلم‌های کاربردی تماس با غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	قابل مهر و موم حرارتی	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دو محوری فیلم فیلم چندلایه	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-
مدول سکانت	377 MPa	54679.33 psi	ASTM D882
استحکام کششی	48.0 MPa	6961.82 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D882
دمای شروع دوخت حرارتی	105 C°	221.0 F°	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	119 C°	246.2 F°	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	96	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.30	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	218 °C to 274	424.4 - 525.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.