TOTAL Polypropylene PPR Z9450

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene Z9450 یک کوپلیمر تصادفی اتیلن بالا با نقطه ذوب پایین با رنگ، اپتیک و خواص ضربه بهبود یافته است. نقطه ذوب بسیار پایین Z9450 آن را به یک لایه آب بندی حرارتی عالی برای فیلم های جهت دار تبدیل می کند. Z9450 برای استفاده در فرآیندهای فیلم غیر جهت دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه بهبود یافته دارند و به عنوان یک لایه آب بندی حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود. Z9450 برای استفاده در فرآیندهای فیلم غیر جهت دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه بهبود یافته دارند و به عنوان یک لایه آب بندی حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	اپتیکال	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	فیلم جهت‌دار	-	-
	لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	345 MPa	50038.11 psi	ASTM D882
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	129 C°	264.2 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	85	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.0 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.