New-prene™ 6165B

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ولکانیزه ترموپلاستیک EPDM/PP نرم به رنگ مشکی. این ماده خواص فیزیکی و مقاومت شیمیایی خوبی را برای استفاده در کاربردهای اکستروژن ترکیب می کند. این محصول با دستورالعمل EC/2002/95 اتحادیه اروپا (RoHS) سازگار است. این محصول بر پایه پلی الفین است و کاملاً قابل بازیافت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مواد قابل بازیافت نرم	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	69	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.20 MPa	899.24 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	22.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	38 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-55.0 C°	-67.0 F°	ASTM D746

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	165 to 180 °C	329.0 - 356.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 to 200 °C	338.0 - 392.0 F°	-
دمای مذاب	170 to 230 °C	338.0 - 446.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.