New-prene™ 8265N

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ولکانیزه ترموپلاستیک EPDM/PP مقاوم در برابر شعله به رنگ طبیعی. این ماده خواص فیزیکی و مقاومت شیمیایی خوبی را برای استفاده در کاربردهای سیم و کابل ترکیب می کند. این محصول حاوی ترکیبات برم دار غیر اتری است. این محصول با RoHS سازگار است. این محصول بر پایه پلی الفین است و کاملاً قابل بازیافت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بروماشده ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مواد قابل بازیافت	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری			
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 4.50	psi 652.67	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 480	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 1.9	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 17-	-	ASTM D573

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	4.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 80.0	F° 176.0	-
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 165	F° 329.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	175 °C to 190	F° 374.0 - 347.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 °C to 200	F° 392.0 - 356.0	-
دمای مذاب	170 °C to 210	F° 410.0 - 338.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	180 °C to 200	F° 392.0 - 356.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.