TOYOBO Urethane A3080A

تولیدکننده	TOYOBO America Inc.	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOYOBO Urethane A3080A یک محصول پلی یورتان (بر پایه پلی اتر) (PUR-ether) است. این ماده می تواند توسط قالب گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 39.2 MPa 5.39	- psi 5685.49 psi 781.75	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 510	-	ASTM D638
مقاومت سایش Taber	mg 10.0	-	ASTM D1044
استحکام پارگی	kN/m 88.3	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	% 35	-	ASTM D395B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 65.0-	F° 85.0-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 90.0	F° 194.0	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.