COSMOTHENE® EVA KA-40

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COSMOTHENE EVA KA-40 با آخرین فناوری فرآیند اتوکلاو دارای مجوز از Sumitomo Chemical Co. ژاپن تولید می شود. COSMOTHENE EVA KA-40 قابلیت پردازش خوب، پایداری رنگ خوب، شفافیت و کنترل ژل را ارائه می دهد. COSMOTHENE EVA KA-40 برای استفاده از ورق اکستروژن/کلندرینگ در کپسوله سازی سلول های فتوولتائیک خورشیدی طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب قابلیت پردازش خوب شفافیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	ورق پنل‌های خورشیدی	- -	- -
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	24	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.90 MPa	1000.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	JIS K7216
دمای نرم‌شوندگی Vicat	39.0 C°	102.2 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	69.0 C°	156.2 F°	Internal Method
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	129 C°	264.2 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.