COSMOTHENE® F410-6

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

دستور العمل غیر BHT.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	لغزش بالا	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب لغزش بالا	- -	- -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم کیسه‌های لباسشویی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.923 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	235 MPa	34083.93 psi	ASTM D747

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	111 C°	231.8 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	120 °C to 140	248.0 - 284.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	130 °C to 150	266.0 - 302.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	140 °C to 160	284.0 - 320.0 F°	-
دمای آداپتور	145 °C to 165	293.0 - 329.0 F°	-
دمای مذاب	155 °C to 175	311.0 - 347.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	155 °C to 175	311.0 - 347.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.