COSMOPLENE® FC9412G

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COSMOPLENE® FC9412G یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (PP Random Copolymer) است. می توان آن را با پوشش اکستروژن پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای COSMOPLENE® FC9412G شامل کاربردهای پوشش، کیسه/آستر و شیلنگ/لوله است. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر، چسبندگی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل پخش	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	740 MPa	107328.12 psi	ASTM D747

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	146 C°	294.8 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	280 to 320 °C	536.0 - 608.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.