COSMOPLENE® FL7540L

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COSMOPLENE FL7540L محصول ترپلیمر پلی پروپیلن با چسبندگی خوب به آلومینیوم، پایداری فرآیند خوب و براقیت بالا است. COSMOPLENE FL7540L برای کاربرد فیلم ریخته گری متالیزه شده آلومینیومی (M-CPP) طراحی شده است. FL7540L فقط حاوی عامل ضد بلوک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری پردازش خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	ترپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	980 MPa	142137.24 psi	ASTM D747
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	Internal Method
	520 MPa	75419.76 psi	-
	530 MPa	76870.14 psi	-
دمای شروع دوخت حرارتی	125 C°	257.0 F°	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	138 C°	280.4 F°	Internal Method

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	165	-	ASTM D2457

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 2.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 240	F° 464.0	-
غلتک خروجی (Take-Off Roll)	C° 50.0	F° 122.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.