COSMOPLENE® FL7632

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COSMOPLENE®FL7632 یک محصول کوپلیمر رندوم پلی پروپیلن (PP random copolymer) است. می توان آن را با ریخته گری فیلم فرآوری کرد و در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد COSMOPLENE®FL7632 شامل فیلم و کاربردهای پوششی است. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر، قابلیت فرآیندپذیری خوب، عملکرد آب بندی خوب، مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	ترپلیمر	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	لمینت	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	830 MPa	120381.54 psi	ASTM D747

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	139 C°	282.2 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.