Dynalloy™ 8910-60

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

OnFlex™-S EL الاستومر ترموپلاستیک با کوپلیمر بلوک استایرن هیدروژنه مخلوط شده است. علاوه بر ویژگی‌های اصلی محصولات OnFlex™-S، مانند سختی بالا، خواص مکانیکی خوب، قابلیت پردازش خوب، خواص رنگ‌آمیزی خوب و دامنه دمای عملیاتی وسیع، این سری از پلیمرها عملکرد هزینه عالی دارد. از آنجا که با مواد دیگر پر نشده است، پلیمر OnFlex™-S EL نیمه شفاف و دارای چگالی پایین است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی عمومی	- -	- -
کاربردها	روکش‌گذاری لوازم الکتریکی عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	60	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	2.10 MPa	304.58 psi	ISO 37
	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 37
	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	23 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ISO 815
	26 %	-	ISO 815
	49 %	-	ISO 815
	78 %	-	ISO 815

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع عمومی ماده	الاستومر ترموپلاستیک استایرنی (TES)	-	-
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نرخ تزریق	سریع	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.