Dynalloy™ OBC 8100-N65

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNALLOY™ OBC8100-N65 نوعی از ماده INFUSE™ TPE شرکت Dow با ویژگی‌های منحصر به فرد پلیمر بلوک اولفین است. سری 8100 از مواد به طور ویژه برای کاربردهای TPE که نیاز به تماس مستقیم با غذا دارند، توسعه یافته‌اند. محصولات جدید. هنجارهای تجاری هنوز ایجاد نشده است. می‌تواند به پلی پروپیلن متصل شود تماس مستقیم با غذا نقدینگی قوی رنگ‌آمیزی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سیالیت خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری	-	-
	لوازم آشپزخانه	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربرد لمسی نرم	-	-
	بخش خدمات غذایی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تماس غذایی BfR، بدون درجه‌بندی 2 FDA 21 CFR 177.2600 3 اروپایی EC 4/2002/72	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		- 435.11 psi 529.39 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
استحکام کششی	4.27 MPa	619.31 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	570 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	23.6 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	21 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری		-	ASTM D3835
	Pa·s 117	-	ASTM D3835
	Pa·s 27.0	-	ASTM D3835

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.