Trexlink™ 6780

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trexlink ™ 6780 یک الاستومر ترموپلاستیک بسیار مهندسی شده برای استفاده در کاربردهایی است که به مواد یکپارچه رنگی نیاز دارند. این ماده در برابر UV تثبیت شده است و می تواند در بیشتر رنگ های داخلی خودرو یا سایر رنگ ها از قبل رنگ آمیزی شود. به راحتی می توان آن را با قالب گیری تزریقی یا قالب گیری دمشی پردازش کرد. کاربردها شامل قطعات خودرویی با رنگ مطابق بحرانی مانند جا لیوانی، تشک، مهر و موم، تریم صندلی نرم است. همچنین برای قالب گیری دو شات یا قطعات قالب گیری بیش از حد مانند دستگیره ها و دسته ها به خوبی کار می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV قابلیت کار، خوب رنگ‌آمیزی خوب	- - -	- - -
کاربردها	دستگیره روکش‌گذاری مهر و موم‌ها	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات داخلی خودرو تجهیزات داخلی خودرو دستگیره نرم صندلی	- - - -	- - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	81	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.90 MPa	855.72 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	37 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)	28 %	-	ISO 815

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-1.0 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-7.0 %	-	ISO 188

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 82.2	F° 179.96	-
زمان خشک کردن	hr 3.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نسبت L/D مارپیچ	20.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.