Versaflex™ FFC 2882-50 EU

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versaflex™ 9545-1 دارای سیالیت قوی و اثر زیبایی سطح خوب است که برای کاربردهای مختلف مناسب است. بسیار مناسب برای رنجرهای بلند و باریک، توانایی رنگ‌آمیزی بسیار قوی. می‌تواند با قالب‌گیری همپوشانی به پلی‌پروپیلن چسبانده شود. زیبایی سطح عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری لوازم آشپزخانه واشر غیر خاص برای کاربردهای غذایی ظرف زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 82/711/EEC 10 روز در 40 درجه سانتی‌گراد در 95% اتانول 2 EU 82/711/EEC 3 ساعت در 60 درجه سانتی‌گراد در 95% اتانول 2	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	52	-	DIN 53505

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	1.20 MPa	174.05 psi	ISO 37
	2.20 MPa	319.08 psi	ISO 37
استحکام کششی	9.50 MPa	1377.86 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ISO 37

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری	40.2 Pa·s	-	Internal method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	20 %	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		- -	- -
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.