Versaflex™ HC MT317

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versaflex™ HC MT317 نوعی TPE است که می تواند در دمای بالا فشرده و گرم شود و می تواند برای کاترهای پزشکی در صنعت پزشکی استفاده شود. محصولات جدید. هنجارهای تجاری هنوز ایجاد نشده اند. قابل اتوکلاو انعطاف پذیر ضد گره خوردگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب پایداری رنگ خوب مقاومت در برابر کج شدن	- - -	- - -
کاربردها	اتصالات لوله لوازم پزشکی/پرستاری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993 قسمت 4 ISO 10993 قسمت 5 کلاس VI USP	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D412
	4.55 MPa	659.92 psi	ASTM D412
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	470 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395B
	17 %	-	ASTM D395B
	58 %	-	ASTM D395B
	69 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری		-	ASTM D3835
	52.0 Pa·s	-	ASTM D3835
	10.0 Pa·s	-	ASTM D3835

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.