Versaflex™ OM 6240-1

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versaflex™ OM 6240-1 به طور ویژه برای اتصال انواع مواد نایلونی استاندارد و اصلاح شده، از جمله موادی که تحت پر شدن شیشه، عملیات تثبیت حرارتی و/یا بهبود ضربه قرار گرفته اند، طراحی شده است. محصولات جدید. هنجارهای تجاری هنوز ایجاد نشده اند. قابلیت رنگ آمیزی بسیار قوی چسبندگی عالی در طول قالب گیری تزریقی ثانویه یا درج نرم، شبیه به لاستیک هنگام نگه داشتن در دست پردازش بسیار آسان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب رنگ‌آمیزی خوب چسبندگی خوب	- - -	- - -
کاربردها	روکش‌گذاری کاربرد لمسی نرم دستگیره نرم زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.09 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	43	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	1.03 MPa	149.39 psi	ASTM D412
	1.68 MPa	243.66 psi	ASTM D412
استحکام کششی	1.97 MPa	285.72 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	510 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	15.8 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	22 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری	31.3 Pa·s	-	ASTM D3835

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	20 %	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.