Versalloy™ XL 9070-1

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versalloy™ XL 9070-1 یک آلیاژ TPV با سیالیت قوی و زیبایی ظاهری است که برای کاربردهای متنوع مناسب است. بسیار مناسب برای راهگاه های باریک و بلند. قابلیت رنگ پذیری بسیار قوی. می تواند از طریق قالب گیری همپوشانی به پلی پروپیلن متصل شود. زیبایی ظاهری عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت سیالیت خوب رنگ‌آمیزی خوب ظاهر عالی	- - - -	- - - -
کاربردها	روکش‌گذاری قطعات دیواره نازک کاربرد لمسی نرم زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1210 2	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	2.48 MPa	359.69 psi	ASTM D412
	3.53 MPa	511.98 psi	ASTM D412
استحکام کششی	5.43 MPa	787.56 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	580 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	31.5 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395B
	23 %	-	ASTM D395B
	42 %	-	ASTM D395B
	53 %	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری	5.80 Pa·s	-	ASTM D3835

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	20 %	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.