Versalloy™ XL 9070X-9

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Versalloy™ XL 9070X-9 یک آلیاژ TPV با سیالیت قوی و زیبایی ظاهری است که برای کاربردهای متنوع مناسب است. بسیار مناسب برای راهگاه های باریک و بلند. می تواند از طریق قالب گیری همپوشانی به پلی پروپیلن متصل شود. زیبایی ظاهری عالی. مقاومت سایشی قوی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E76261-101061822	-	-
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت سیالیت خوب ظاهر عالی	- - -	- - -
کاربردها	روکش‌گذاری قطعات دیواره نازک کاربرد لمسی نرم زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1210 3 UL 94 .QMFZ2.E76261	- -	- -
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.888 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	30 g/10 min	-	ASTM D1238
	280 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	69	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	2.48 MPa	359.69 psi	ASTM D412
	3.53 MPa	511.98 psi	ASTM D412
استحکام کششی	5.43 MPa	787.56 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	580 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	31.5 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395B
	23 %	-	ASTM D395B
	42 %	-	ASTM D395B
	53 %	-	ASTM D395B

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری	Pa·s 6.20	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	% 20	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.