Trexprene® A40NI-HF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A40NI HF یک الاستومر وولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) بر پایه PP/EPDM است که در برابر حرارت و UV پایدار است. این ترکیب طبیعی عمدتاً برای کاربردهای داخلی طراحی شده و می‌تواند با استفاده از اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری دمشی یا سایر تکنیک‌های پردازش ذوب پردازش شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV پایداری حرارتی	- -	- -
کاربردها	قطعات داخلی خودرو	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 to 0.940 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	38 to 44	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.10 MPa 3.00 MPa	159.54 psi 435.11 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	12 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	-
	%	-	ASTM D395B
	%	-	ASTM D395B
	%	-	ISO 815
	%	-	ISO 815

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)	%	-	SAE J1756

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر اوزون	0 امتیاز	-	ISO 1431-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.