Trexprene® A50NI-HF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A55NI-HF یک الاستومر ترموپلاستیک ولکانیزه شده (TPV) بر پایه PP/EPDM طبیعی است. این ماده به طور خاص برای بازار ورق فرموله شده است و می تواند به عنوان یک مستربچ در فرمولاسیون های TPO یا در حالت بکر خود استفاده شود. این ماده حاوی تثبیت کننده های UV نیست، زیرا هدف این است که این ماده توسط پردازنده با کنسانتره رنگ مورد نظر اضافه شود. این ماده برای کاربردهایی در نظر گرفته شده است که مقاومت عالی در برابر محو شدن گاز یا عدم صورتی شدن مورد نیاز است. این ماده را می توان با استفاده از فرآیندهای اکستروژن یا کلندرینگ فرآوری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز	-	-
کاربردها	مستر بچ ورق	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 to 0.940 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	45 to 51	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.10 MPa 3.20 MPa	159.54 psi 464.12 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	430 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	17 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی		- - -	- ASTM D746 ISO 812
	C° C°		

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)	80 %	-	SAE J1756

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر اوزون	0 امتیاز	-	ISO 1431-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.