Trexprene® A55SCI

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A55SCI یک الاستومر وولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) بر پایه PP/EPDM است که در برابر حرارت و UV پایدار است. این درجه همچنین حاوی "افزودنی لغزشی" برای بهبود مقاومت در برابر خراش/خراش و خواص ضد سایش است. این ماده به عنوان یک ترکیب پیش‌رنگ‌آمیزی سفارشی در دسترس است و عمدتاً برای کاربردهای تریم داخلی طراحی شده است. این ترکیب می‌تواند با استفاده از قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن، قالب‌گیری دمشی یا سایر تکنیک‌های پردازش ذوب پردازش شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	لغزش	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	مقاومت در برابر خراش بالا	-	-
	لغزش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تزئینات داخلی خودرو	-	-
شکل ظاهری	رنگ نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 to 0.970 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore		-	ISO 868
	62 to 68	-	-
	59 to 65	-	-
	55 to 61	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	1.90 MPa	275.57 psi	-
	3.50 MPa	507.63 psi	-
		-	ISO 37
	4.90 MPa	710.69 psi	-
	4.20 MPa	609.16 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 37
	560 %	-	-
	250 %	-	-
استحکام پارگی		-	ISO 34-1
	23 kN/m	-	-
	19 kN/m	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری		-	-
	% 44	-	ASTM D395B
	% 44	-	ISO 815

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 17	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 20-	-	ISO 188
تغییر در سختی Shore در هوا	3.0	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی		-	-
	C° 50.0-	F° 58.0-	ASTM D746
	C° 50.0-	F° 58.0-	ISO 812

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min 19	-	ISO 3795

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدت زمان هوازدگی تسریع شده	AATCC > 4	-	-
مقاومت در برابر اوزون	0 امتیاز	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.