Trexprene® A67CW

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A67CW یک الاستومر ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) بر پایه PP/EPDM از پیش رنگ شده، تثبیت شده در برابر حرارت و UV است. این ماده در درجه اول برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شده است که در آن یک ترکیب از پیش رنگ شده با مجموعه فشردگی خوب و خواص UV مورد نیاز است. این ماده از پیش رنگ شده را می توان با استفاده از تجهیزات اکستروژن، تزریق یا قالب گیری دمشی پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV پایداری حرارتی	- -	- -
کاربردها	قطعات خارجی خودرو	-	-
شکل ظاهری	رنگ نامشخص	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 to 1.01 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	62 to 70	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.50 MPa 7.10 MPa	362.6 psi 1029.77 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	630 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	34 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		- - -	- ASTM D395B ISO 815
	44 % 44 %		

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-17 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-13 %	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-56.0 °C -56.0 °C	-68.8 °F -68.8 °F	- ASTM D746 ISO 812

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدت زمان هوازدگی تسریع شده	دلتا E < 3	-	SAE J2527
مقاومت در برابر اوزون	0 امتیاز	-	ISO 1431-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.