Trexprene® A75SCI-HF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A75SCI-HF یک الاستومر ترموپلاستیک ولکانیزه شده (TPV) مبتنی بر PP/EPDM تثبیت شده با حرارت است که حاوی یک بسته روان کننده/لغزنده برای ضریب اصطکاک کمتر و خواص ضد سایش در مقایسه با TPV های معمولی است. این ترکیب در فرم پیش رنگ شده در درجه اول برای کاربردهای زیر کاپوت یا داخلی فرموله شده است. این ماده را می توان با استفاده از قالب گیری تزریقی، اکستروژن، قالب گیری دمشی یا سایر تکنیک های پردازش مذاب پردازش کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	روانکار	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	روانکاری شده	-	-
	لغزش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قطعات داخلی خودرو زیر کاپوت خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 to 0.940 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	74 to 82	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	بدون کاهش قابل توجه دانه، بافت یا رنگ	-	ASTM D3844
تنش کششی	3.20 MPa 7.00 MPa	464.12 psi 1015.27 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	690 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	41 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	% % % %	- - - - -	- ASTM D395B ASTM D395B ISO 815 ISO 815

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)	79 %	-	SAE J1756
سرعت سوختن	19 mm/min	-	ISO 3795

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثبات رنگ	دلتا E < 3	-	-
پرزدهی (Linting)	رتبه کمتر از 2	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی		-	-
	C°	-	ASTM D746
	C°	-	ISO 812

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.