Trexprene® A88BW-HF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A88BW-HF یک الاستومر ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) بر پایه PP/EPDM است که در برابر حرارت و اشعه ماوراء بنفش تثبیت شده است. این ترکیب سیاه با جریان بالا در درجه اول برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که در آن فواصل جریان طولانی تر و ظاهر سطح خوب مورد نیاز است، در نظر گرفته شده است. این ماده دارای مقاومت عالی در برابر اشعه ماوراء بنفش و خواص الاستیک خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	جریان بالا	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 to 0.980 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	85 to 91	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.10 MPa 14.4 MPa	1029.77 psi 2088.55 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	690 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	65 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	-
	50 %	-	ASTM D395B
	70 %	-	ASTM D395B
	50 %	-	ISO 815
	70 %	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی		-	-
	-50.0 C°	-58.0 F°	ASTM D746
	-50.0 C°	-58.0 F°	ISO 812

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	15 mm/min	-	ISO 3795

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدت زمان هوازدگی تسریع شده	E < 3 دلتا	-	SAE J2527
مقاومت اوزون (۴۰ درجه سانتی‌گراد)	0 امتیاز	-	ISO 1431-1
قابلیت جوی (Weatherability)		-	SAE J1976
	E < 3 دلتا	-	-
	E < 3 دلتا	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.