Trexprene® A88CW

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A88CW یک الاستومر ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) بر پایه PP/EPDM است که در برابر حرارت و اشعه ماوراء بنفش تثبیت شده و در درجه اول برای کاربردهای خارجی در نظر گرفته شده است. این ماده را می توان با استفاده از تجهیزات اکستروژن، تزریق یا قالب گیری دمشی فرآوری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV پایداری حرارتی	- -	- -
کاربردها	قطعات خارجی خودرو	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 to 1.00 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	84 to 92	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	MPa 5.60	psi 812.21	-
	MPa 6.00	psi 870.23	-
		-	ISO 37
	MPa 13.1	psi 1900.0	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 37
	%	-	-
	%	-	-
استحکام پارگی		-	ISO 34-1
	kN/m 45	-	-
	kN/m 45	-	-
مانایی فشاری		-	-
	%	-	ASTM D395B
	%	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-52.0 C° -52.0 C°	-61.6 F° -61.6 F°	- ASTM D746 ISO 812

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	35 mm/min	-	FMVSS 302

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدت زمان هوازدگی تسریع شده	دلتا E < 3	-	SAE J2527
ثبات رنگ	بدون نقص‌های قابل اعتراض	-	SAE J1885
مقاومت در برابر اوزون	0 امتیاز	-	ISO 1431-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.